

□ Hemmiljö

Offentlig miljö



Skötsel- och underhållsinstruktion

för ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja 3062/3065/3032/3011 Originalen, 3262/3232 Rapid eller 3362/3332 Express

Följ denna instruktion och den hårdvaxoljade ytan förblir hållbar, vacker och lätt att sköta!

Allmänt

Ytor som utsätts för hårt slitage i offentlig miljö behöver efter en viss tid rengöras och behandlas på nytt. Vi rekommenderar att man inom det första året ser över ytorna och bestämmer om och var ett behov finns. Detta bör ske 6-8 månader efter avslutad behandling, alternativt tidigare beroende på lokal och slitage.

I entré bör en bra entrématta installeras för att samla upp så mycket av den hårda och våta smutsen som möjligt.

Arbeta alltid sparsamt med vatten då träytor kan ta skada, gäller särskilt lamellgolv.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att uppfräschning med Osmo 3029 Underhållsvax inte är tillräcklig, krävs Underhåll eller **Periodiskt underhåll**.

Regelbunden rengöring

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja är enkla att städa. Lös smuts dammsugs eller tormoppas bort regelbundet.

Fukttorkning *produktbild 1*

Fukttorkning görs enkelt vid behov med Osmo 8016 Rengöringsmedel. Dosering ca. 15 ml/2 liter ljummet vatten. Använd lätt fuktad mikrofibermopp. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Uppfräschning *produktbilder 3, 5*

Osmo 3029 Underhållsvax används vid behov efter fukttorkning för att på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan, 1 liter räcker till ca. 70-100 kvm. Burken skakas och medlet appliceras mycket tunt på den rena, torra ytan med en mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

Borttagning av besvärliga fläckar *produktbilder 3, 5, 6*

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på med vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Vänta några minuter, fläcken gnuggas och den upplösta smutsen torkas bort. För enklare rengöring och underhåll finns Osmo 3029 Underhållsvax även som spray.

Punktrenovering - skador/repör *produktbilder 3, 5, 6*

Har ytan fått mindre skador/repör räcker det oftast med rengöring och en tunn applicering av ny hårdvaxolja. Är det inte tillräckligt, gör följande:

- a. Slipa bort skador/repör med finare sandpapper korn 150.
- b. Återbehandla den slipade ytan med Osmo Hårdvaxolja eller pigmenterad Osmoprodukt av den typ som användes vid grundbehandlingen. Applicera ett tunt lager med vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- c. Låt torka ca. 12 timmar (3062/3065/3032/3011), 4-6 timmar (3262/3232) alt. ca. 24 timmar (pigmenterad produkt).
- d. Upplevs ytan som torr eller har den pigmenterats, applicera ett tunt lager hårdvaxolja enligt b-c.
- e. Vid behov utför en **Uppfräschning** med Osmo 3029 Underhållsvax över hela ytan.

Underhåll *produktbilder 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11*

Minst en gång per år, vid behov beroende på slitage eller vid kraftigt smutsad yta, bör den hårdvaxoljade ytan maskinellt underhållas med Osmo Underhållsolja.

- Lös smuts dammsugs eller tormoppas bort.
- Rengör ytan grundligt med Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten, eller Osmo 8019 Intensivrengröring, beroende på smutsighetsgrad. Arbeta med maskin och röd rondell. Fukttorka golvet med rent vatten så att **inget rengöringsmedel** eller smuts finns kvar. Arbeta alltid sparsamt med vatten på trä.
- Låt ytan torka **minst 30 min** innan fortsatt arbete påbörjas. **Ytan måste vara helt torr.**
- När ytan är helt torr appliceras Osmo Underhållsolja. Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga.
- Applicera Osmo Underhållsolja mycket tunt i fiberriktning med Osmo Stålspackel eller Osmo Mikrofiberroller.
- Utjämna hela ytan med maskin och vit ronell. Vid ev. överskott byt till en ren vit rondell för att ta bort detta.
- Låt torka 3-5 timmar, sörj för god ventilation. Torktiden gäller i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Periodiskt underhåll *produktbilder 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11*

Inled alltid ett periodiskt underhåll med att utföra punkt a-c under Underhåll enligt ovan.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att Underhåll inte längre räcker, utförs ett Periodiskt Underhåll. Är den skadade ytan pigmenterad, måste skadan punktrenoveras innan slutbehandling.

- Applicera ett mycket tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen med Osmo Penselborste alt. Osmo Mikrofiberroller. Vid maskinell behandling applicera ett mycket tunt lager med Osmo Stålspackel och avjämna ytan med maskin och vit rondell. Ev. stänk och överskott vid kanter och hörn som inte tas upp av rondellen avtorkas med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka ca. 12 timmar (3062/3065/3032/3011) alt. 4-6 timmar (3262/3232) innan ytan tas i bruk.



1
Osmo 8016
Rengöringsmedel



2
Osmo 8019
Intensivrengröring



3
Osmo 3029
Underhållsvax



4
Osmo Underhållsolja



5
Osmo Easy Pad



6
Vit skurnylon



7
Rondeller



8
Osmo Penselborste



9
Osmo
Mikrofiberroller



10
Osmo Stålspackel



11
Golvmaskin

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com

Skötsel- och underhållsinstruktion för ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja 3062/3065/3032/3011/3262/3232 i offentlig miljö



7 330088 103366

